

1. Номенклатура выпускаемых материалов

ФГУП «ФЦДТ «Союз» выпускает материалы для дорожной разметки термопластики марок: «Новопласт» и «Лидер».

Материалы предназначены для горизонтальной разметки дорог всех категорий.

Основными потребителями материалов являются дорожно-строительные предприятия Москвы, Томска, Московской и других областей Центрального региона РФ.

2. Технические характеристики

№	Характеристика	Значение характеристик	
		Марка «Новопласт»	
1	Тип дорожной разметки открытая	Асфальтобетон	Асфальтобетон
2	Нагрузка, интенсивность движения	Максимальная, высокая, средняя	Средняя, низкая
3	Толщина слоя	От 2 до 6 мм	От 2 до 6 мм
4	Расход	До 8 кг/кв. м при толщине слоя 4 мм	До 8 кг/кв. м при толщине слоя 4 мм
5	Технология нанесения	Размер точности марки	Размер точности марки

	ения	шинам и экс труде рного или к арето чного типа; при н еболь ших о бъема х – р учным и кар еткам и	шинам и экс труде рного или к арето чного типа; при н еболь ших о бъема х – р учным и кар еткам и
6	Обесп ечени е вид имост и раз метки в тем ное время суток	До 20 % сте клянн ых ми кроша риков в сос таве; нанес ение повер хност ного слоя стекл ошари ков из ра счета до 400 г на кв. м	До 20 % сте клянн ых ми кроша риков в сос таве; нанес ение повер хност ного слоя стекл ошари ков из ра счета до 400 г на кв. м
7	Форма выпус ка	Сыпуч ая см есь, образ ующая	Сыпуч ая см есь, образ ующая

		после разог рева термо пласт ичный высок онапо лненн ый ма тери а л. Уп аковк а- по лиэти ленов ые мешки по 15 кг	после разог рева термо пласт ичный высок онапо лненн ый ма тери а л. Уп аковк а- по лиэти ленов ые мешки по 15 кг
8	Едини ца по ставк и мат ериал а	1 т на по ддоне 800 мм х 1200 мм	1 т на по ддоне 800 мм х 1200 мм
9	Тип с вязую щего	Эфиры каниф оли	Смесь углев одоро дных алифа тичес ких и нефте поли мерных смо
10	Рабоч ая те мпера тура распл ава	180-2 00 °С	180-2 00 °С

11	Температура размягчения	более 90 °С	более 90 °С
12	Скорость и стечения при 180°С	более 4 г/с	более 4 г/с
13	Время отверждения до степени 3	менее 20 минут	менее 20 минут
14	Коэффициент яркости, цвет белый	более 70 %	более 70 %
15	Содержание стеклянных микрошариков в составе	до 20 %, по тр ебова нию з аказч ика	до 20 %, по тр ебова нию з аказч ика
16	Гарантийный срок хранения в заводской упаковке	2 года	2 года

[Сохранить страницу в формате PDF](#)

[Свидетельство о госрегистрации термопластика «Лидер»
RU.77.01.34.015.Е.006168.07.12](#)

[Свидетельство о госрегистрации термопластика «Новопласт»
RU.77.01.34.015.Е.006172.07.12](#)

[Декларация соответствия «Новопласт» ЕАЭС N RU Д-RU.СМ40.В.00071/20](#)

[Декларация соответствия «Лидер» ЕАЭС N RU Д-RU.СМ40.В.00072/20](#)

[Экспертное заключение ЦГЭ на «Лидер» 77.01.12.П.006282.07.12](#)

[Экспертное заключение ЦГЭ на «Новопласт» 77.01.12.П.006283.07.12](#)

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail sector_ves@rambler.ru, sector_ves@fcdt.ru, либо оформить запрос на прайс-лист непосредственно с сайта:

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail sector_ves@rambler.ru, sector_ves@fcdt.ru, либо оформить запрос непосредственно с сайта:

КОНТАКТЫ: тел.: +7 (495) 551-70-25; тел./факс: +7 (495) 551-06-18; **E-mail:** sector_ves@rambler.ru, soyuz@fcdt.ru